



AMSABLANC B Y3B

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Caracter	Blanco optico pra fibras de algodón y rayon
Composicion química	Derivados de Diaminoestilbeno Sulfonados
Apariencia	Polvo verde amarillento
Tono de teñido	Azulado
Ionicidad	Aniónica
Estabilidad	Evite el calor excesivo y la luz solar directa, así como las temperaturas extremadamente altas y bajas.

PROPIEDADES

- **AMSABLANC BY3B** proporciona un blanco muy brillante azulado, dependiendo de la cantidad de aplicación.
- **AMSABLANC B Y3B** es adecuado para algodón y rayon

Rango de temperatura a utilizar es de 30 ~ 110 °C

Es recomendable para un rendimiento óptimo a 80 ~ 100 °C

APLICACIÓN

Las cantidades de aplicación dependerán del material a tratar y efectos deseados

RECETA 1

Dosificación	0,2 - 0.6% AMSABLANC BY-3B
Temperatura	80° - 110° C
Tiempo	30min

RECETA 2

Dosificación	0,2 - 0.6% AMSABLANC BY-3B 1.0 g/l Amsaclean FG 1.0g/l -3.0 g/l NaoH(45%) 4.0g/l -10.0 g/l H2O2 (50%) 1.0g/l -2.0 g/l Amsastab TGN
Temperatura	80° - 110° C
Tiempo	30min

Recomendaciones se debe asegurar mezclar bien el producto antes de realizar la aplicación

SOLIDES	
Solides a la luz	3-4
Lavado	4-5
Transpiración	5
Calor seco 180°C	5
ESTABILIDAD	-
Blanqueador de peróxido	Estable
Lejía reductora	Estable
Blanqueador de clorito	No estable
PH	6-11 estable

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 6332031-6332032

ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.