



AMSABLANC BYB

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter	Blanco óptico para fibras celulósicas, polyamida, lana, seda
-----------------	--

Estructura química	Derivado de estilbeno
---------------------------	-----------------------

Aspecto	Polvo amarillo
----------------	----------------

IONICIDAD	ANIONICO
------------------	----------

Valor pH de una solución al 10 %	8 – 10
---	--------

Propiedades

AMSABLANC BYB es un blanqueador óptico de alta afinidad, matiz neutro-amarillento apropiado para procesos de agotamiento

Disolución

Soluble en agua 250 g/l a 98°C.

Las soluciones deben ser protegidas de la luz.

Afinidad

Tiene una pequeña dependencia con la temperatura y adiciones de sal.

Tiene óptima afinidad con poliamidas sobre los 90° C

APLICACIÓN

Las cantidades de aplicación dependerán del material a tratar y efectos deseados

ALGODÓN

0,1 - 0.6% AMSABLANC BYB
30° - 110° C

VISCOSA

0,1 - 0.6% AMSABLANC BYB
3 - 5 G/L sulfato sodio calcinado
30° - 98° C

Estabilidad

	<u>En el Baño</u>	<u>Sobre la fibra</u>
Blanqueo con hipoclorito de sodio.	No estable	- Muy buena
Blanqueo con clorito de sodio	No estable	No estable
Blanqueo con peroxido de hidrogeno	Muy buena	Muy buena
Blanqueo con hidrosulfito sodio	Muy buena	Muy buena
- Acido	No estable bajo pH 5	No estable bajo pH 5
- ALCALIS	Muy buena	Muy Buena
- Agua Dura	Buena	-----

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Teléfono: (511) 633-2030/633-2031 / 633-2033

ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.