



AMSABLANC RA

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Caracter	Blanco óptico para fibras de poliéster y sus mezclas, con alta solidez a la luz y sublimación.
Estructura química	Derivados del metoxi estilbeno.
Apariencia	Dispersión gris.
Ionicidad	Aniónico
Tono de teñido	Violaceo - rojizo
Valor pH de una solución al 1 %	5.5 – 6.5
Estabilidad	Para peróxido e hipocloroso.
Solidez a la luz	5.0 – 6.0

Propiedades

- **AMSABLANC RA** proporciona un blanco muy brillante violaceo - rojizo, dependiendo de la cantidad de aplicación.
- **AMSABLANC RA** puede ser aplicado por agotamiento en alta y baja temperatura o por Pad - Thermosol.
- **AMSABLANC RA** es miscible con agua y puede ser diluido a cualquier concentración. **AMSABLANC RA** es adecuado para Poliéster Texturizado y mezclas PES/CO.

Aplicación

1) Proceso de Agotamiento: 0.1 % - 1.0 %

Baja temperatura : 100°C Tiempo (45 – 60) min.

Alta temperatura : 130°C Tiempo 30 min.

pH 4.5 – 5.5

0.5 – 1.0 g/l dispersante

Relación de baño : 1/10 (según tipo de máquina)

2) Proceso a la Continua:

Pad - Thermosol: 1.0 – 10 g/l

Temperatura de baño: Ambiente

Fijación :

Pes - Pes /co 175 - 190°C * 30 min.

Pes Texturizado 170 - 180°C * 30 min

Las cantidades de aplicación dependerán del material a tratar y efectos deseados

3) Brillo óptico de una sola etapa y acabado de resina:

Dosis: 0.1-0.6%

Curado: 130 ° C * 30min

Relación de baño: 1: 10-20

Estabilidad

AMSABLANC RA tiene buena estabilidad a la dureza del agua y a los productos de acabado.

Almacenamiento y embalaje

- Mantener el producto sellado en el almacenamiento, la fecha de vencimiento es de 12 meses a temperatura ambiente.
- Presentación: Tambor de plástico de 25 kg.

Manipulación

- Agitar el contenido antes de ser utilizado.

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

**Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 6332031-6332032**

ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.