



AMSABLANC SFN

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Caracter	Blanco óptico para fibras de poliéster y sus mezclas, con alta solidez a la luz y sublimación.
Estructura química	Derivados del metoxi estilbeno.
Apariencia	Dispersión gris.
Ionicidad	Aniónico
Tono de tñido	Azulado
Valor pH de una solución al 1 %	5.5 – 6.5
Estabilidad	Para peróxido e hipocloroso.
Solidez a la luz	5.0 – 6.0

PROPIEDADES

- **AMSABLANC SFN** proporciona un blanco muy brillante azulado a rojizo, dependiendo de la cantidad de aplicación.
- **AMSABLANC SFN** puede ser aplicado por agotamiento en alta y baja temperatura o por Pad - Thermosol.
- **AMSABLANC SFN** es miscible con agua y puede ser diluido a cualquier concentración. **AMSABLANC SFN** es adecuado para Poliéster Texturizado y mezclas PES/CO.

APLICACIÓN

1) Proceso de Agotamiento:

Dosificación;	0.1 % - 1.0 % AMSABLANC SFN
Baja temperatura :	98-105°C Tiempo (45 – 60) min.
Alta temperatura :	130°C Tiempo 30 min.
Regular el pH	4.5 – 5.5 con Acido Acético
Dosificación;	0.5 – 1.0 g/l dispersante

Relación de baño : 1/10 (según tipo de máquina)

2) Proceso a la Continua:

Pad - Thermosol:	1.0 – 10 g/l AMSABLANC SFN
Temperatura de baño:	Ambiente

Fijación :

Pes - Pes /co	175 - 190°C * 30 -60 seg.
Pes Texturizado	170 - 180°C * 30 -60 seg
Regular el pH	4.5 – 5.5 con Acido Acético

Las cantidades de aplicación dependerán del material a tratar y efectos deseados

3) Brillo óptico de una sola etapa y acabado de resina:

Dosis:	0.1-0.6% AMSABLANC SFN
Curado:	130 ° C * 30min
Relación de baño:	1: 10-20

ESTABILIDAD

AMSABLANC SFN tiene buena estabilidad a la dureza del agua y a los productos de acabado.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE

- Mantener el producto sellado en el almacenamiento, la fecha de vencimiento es de 12 meses a temperatura ambiente en lugar fresco y ventilado bajo sombra-
- Presentación: Tambor de plástico de 25 kg.
- **Por favor, agite el producto y homogenice completamente antes de la aplicación.**

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 6332031-6332032

ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.