



AMSALEVEL RTM NEW

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter	Producto dispersante e igualante, poco espumante, para la tintura de poliéster y sus mezclas con colorantes dispersos.
-----------------	--

Estructura química	Mezcla de surfactantes especiales.
---------------------------	------------------------------------

Aspecto	Líquido amarillo
----------------	------------------

Carácter ionógeno	Anionico/No ionico
--------------------------	--------------------

Valor pH (al 10 % en agua)	6,5 – 8,5
-----------------------------------	-----------

Peso específico(20° C)	0,95 – 1,05
-------------------------------	-------------

Estabilidades	AMSALEVEL RTM NEW es bien estable al agua dura y a los productos químicos aplicados en la tintura de poliéster.
----------------------	---

El producto tiene sensibilidad limitada a las heladas; modificaciones que aparecen a temperaturas bajas, desaparecen al calentar y después de agitar bien.

El producto permanece estable en su envase original hasta 6 meses. Se debe agitar el producto antes de cada uso y almacenarlo en forma adecuada cerrándolo herméticamente.

PROPIEDADES

- **AMSALEVEL RTM NEW** se distingue por su excelente poder dispersante e igualante. Este producto favorece una distribución fina y la migración de los colorantes de dispersión en todo el ámbito de temperatura, impidiendo así aglomeraciones de colorantes.
- Por su afinidad hacia los colorantes, **AMSALEVEL RTM NEW** regula la subida uniforme de los colorantes, así que resultan tinturas uniformes. También imparte un efecto retardante, igualante y dispersante para teñidos de poliéster y sus mezclas.

- **AMSALEVEL RTM NEW** es poco espumante y así es completamente apropiado para la aplicación sobre Jets
- **AMSALEVEL RTM NEW** también imparte un buen retardo al teñir con colorantes dispersos a alta temperatura.
- **AMSALEVEL RTM NEW** es un producto de baja formación de espuma, no afecta el cambio de color luego de la tintura.
- **AMSALEVEL RTM NEW** es ideal para colores claros, obteniéndose una buena limpieza en el fondo.
- **AMSALEVEL RTM NEW** el product se debe agitar antes de cada uso

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Instrucciones de dilución

AMSALEVEL RTM NEW se diluye fácilmente con agua fría.

Campos de aplicación

AMSALEVEL RTM NEW puede ser aplicado en todos los aparatos y máquinas de tintura usuales para la tintura de poliéster.

Tinturas desiguales pueden ser igualadas con **AMSALEVEL RTM NEW**.

Recomendación de aplicación

En general la cantidad de aplicación depende del artículo, las siguientes cantidades son orientativas:

- Proceso de teñido:
 - 1,0 – 2,0 g/l **AMSALEVEL RTM NEW**
 -

- Para la igualación de tinturas desiguales es aconsejable aplicar previos ensayos:

- 3,0 – 4,0 g/l de **AMSALEVEL RTM NEW**

-

- Proceso de lavado :

1,0 – 2,0 g/l **AMSALEVEL RTM NEW**

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

AMSALEVEL RTM NEW cumple con las normativas



A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 633-2031 (511) 633-2032
(511) 633-2033
ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.