



AMSALUBE CF CONC

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter Lubricante de alta performance para la costura

Estructura química Producto a base de ácidos grasos y polietileno.

Aspecto Líquido blanco a ligeramente amarillento.

Carácter ionógeno Débilmente Catiónico

Valor pH (al 10 % en agua) 5,0 – 7,0

Peso específico (20° C) 0,95 – 1,05

Estabilidades AMSALUBE CF CONC tiene sensibilidad a las heladas; temperaturas considerablemente bajo el punto de congelación causan modificaciones permanentes.

Se debe almacenar en lugar frescos secos bien ventilados y sin luz solar directos

El producto permanece estable en su envase original. Agitar antes de usar, y evitar contaminación con otros productos.

Propiedades

AMSALUBE CF CONC concede a géneros de punto y géneros tejidos un tacto muy suave y liso así como un excelente comportamiento al cosido.

Demuestra un buen poder de agotamiento de baño sobre fibras de celulosa, los mejores resultados de agotamiento se consiguen con un valor pH de 5,0 - 5,5.

Aplicando el AMSALUBE CF CONC se obtiene una capa muy regular, lo cual facilita la puntada de la costura llevando a un resultado de género excelente, mejorando considerablemente la costurabilidad de los géneros de punto.

La estabilidad al cizallamiento de AMSALUBE CF CONC generalmente basta para la aplicación sobre máquinas de baño corto. En caso de Jets o máquinas Overflow con muy altas turbulencias de baño la velocidad de las toberas debería ser rebajada.

Técnica de aplicación

Instrucciones de dilución

AMSALUBE CF CONC se prediluye con agua blanda fría y/o tibia.

Campos de aplicación

- AMSALUBE CF CONC es aplicado siempre cuando se exigen tanto muy buenos efectos de tacto suave con superficie lisa como un buen comportamiento al cosido.
- AMSALUBE CF CONC se aplica preferentemente sobre fibras de celulosa y sus mezclas con sintéticos. El producto es muy bien apropiado tanto para géneros blancos como de color.

Recomendación de aplicación

a) Procedimiento por agotamiento

DOSIFICACION:	0.5 – 1.5 % AMSALUBE CF CONC
TIEMPO	20 min
TEMPERATURA	40°C
en baño	pH 5,0 – 5,5 con ácido acético.

b) Procedimiento por fulardado

DOSIFICACION	4,0 - 15,0 g/l AMSALUBE CF CONC
	pH 5,0 – 5,5 con ácido acético.

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

AMSALUBE CF NEW cumple con las normativas



A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 633-2031 (511) 633-2032
(511) 633-2033
ventas@montesac.com

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.