



AMSASIL MSQ EXTRA

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter	Suavizante textil para la aplicación por impregnación y agotamiento.
Estructura química	Micro emulsión silicona cuaternario
Aspecto	Líquido amarillento a ligeramente blanquecino.
Carácter ionógeno	Débilmente catiónico
Valor pH (al 10 % en agua)	4,0 – 6,0
Peso específico (20° C)	0,95– 1,05
Estabilidades	El producto tiene sensibilidad limitada a las heladas. Modificaciones que aparecen a temperaturas entre +2°C y +40°C El producto permanece estable en su envase original hasta 6 meses.

PROPIEDADES

AMSASIL MSQ EXTRA es un suavizante textil para la aplicación por proceso de impregnación y por agotamiento.

AMSASIL MSQ EXTRA tienen una excelente compatibilidad con los auxiliares textiles. Cuando se mezclan varios productos se recomienda examinar su compatibilidad en ensayos previos

AMSASIL MSQ EXTRA tiene las siguientes características especiales:

- Tacto suave y esponjoso
- “Suavidad interna” pronunciada, especialmente sobre artículos tejidos.
- Carácter hidrófilo.
- Buena resistencia al amarillamiento.
- Buena sustentividad en los procesos.
- Influencia positiva en la elasticidad y la recuperación elástica.
- Buena permanencia en lavados de ropa fina.

AMSASIL MSQ EXTRA imparte una excelente hidrofiliidad para una amplia gama de materiales y sustratos, como 100% algodón, mezclas polialgodón,

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Instrucciones de dilución

AMSASIL MSQ EXTRA puede ser diluido con agua fría en cualquier proporción. Se recomienda trabajar con agua ajustada de pH de 5,0 – 5,5 antes de agregar el producto.

Campos de aplicación

AMSASIL MSQ EXTRA es perfectamente apropiado para conceder un tacto suave a géneros tejidos y de punto de fibras celulósicas, así como sus mezclas.

El producto se utiliza especialmente en caso de artículos donde se solicita una buena hidrofiliidad, como por ejemplo tejidos de rizo o prendas deportivas funcionales.

Fórmulas recomendadas

Las cantidades de aplicación dependen del material a tratar y de los efectos deseados. Se recomienda averiguar la cantidad de aplicación óptima según el artículo mediante ensayos preliminares.

a. Aplicación por impregnación

Dosificación:	10 - 30 g/l AMSASIL MSQ EXTRA
Valor de pH:	5,0 – 5.5
Absorción de baño:	70 - 80 %
Secado:	condiciones usuales de trabajo.

b. Aplicación por agotamiento

Dosificación:	1,0 - 3,0 % g/l AMSASIL MSQ EXTRA	Valor
de pH:	5,0 – 5.5	
Temperatura:	40 °C	
Tiempo:	20 minutos	
Secado:	condiciones usuales de trabajo.	

c. En caso se requiera matizar una tintura, desmontar la silicona con:

AMSACLEAN FG 2 g/l

Temperatura: 60°C

Tiempo: 30 minutos

Lavado por rebose

Enjuague en frío

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

AMSASIL MSQ EXTRA cumple con la normativa

Ø ZDHC

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

**Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 633-2031 (511) 633-2032
(511) 633-2033
ventas@montesac.com**

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras, no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.