



AMSASIL SMF

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C

www.montesac.com

Carácter Microemulsion de siliconas para el acabados de textiles

Estructura química Polímero aminofuncional, microemulsionados

Aspecto Líquido incoloro ligeramente turbio

Carácter ionógeno Debilmente catiónico

Valor pH de una solución al 10 % 4,0 – 6,0

Peso específico a 20 °C 0,9 – 1,0

Estabilidades AMSASIL SMF El producto permanece estable en su envase original hasta 6 meses.y a una temperatura no mayor de 40°C

Si se mezclan varios productos recomendamos examinar previamente su compatibilidad.

PROPIEDADES

AMSASIL SMF es un suavizante textil de silicona para la aplicación por fulard, con las siguientes características:

- Tacto natural y flexible, suave internamente gracias a una penetración óptima de las sustancias activas,
- Mejora de la costurabilidad

- Mejora de la resistencia al desgarre y a la abrasión.
- Mejora de las propiedades “lavar y usar” de textiles de celulosa con acabado de fácil cuidado.
- Influencia positiva en el poder de recuperación en caso de género de punto.
- Buena solidez al lavado,
- Casi no se percibe amarillamiento bajo las condiciones usuales de secado y de fijación.
- **Proporciona un tacto muy suave cuando es empleado en el copaje base agua**

TÉCNICA DE APLICACIÓN

Instrucciones de dilución

AMSASIL SMF es miscible con agua fría en cualquier relación; recomendamos en caso de agua industrial alcalino (agua de permutita) ajustarla a un pH de 5,0 – 5,5 antes de adicionar el producto.

Campos de aplicación

AMSASIL SMF es perfectamente apropiado para el acabado de géneros tejidos y de punto de fibras de celulosa, lana y fibras sintéticas así como sus mezclas. Normalmente, el producto es aplicado a temperatura ambiente sobre el foulard.

Propuestas de fórmula

Procedimiento por foulardado:

Dosificación	10 – 40 g/l AMSASIL SMF
pH:	aprox. 5.0-5.5
absorción de baño:	70 – 80 %
secado:	adecuado al tipo de sustrato.

En el estampado brinda un tacto suave

Dosificación

5-10 g/kg AMSASIL SMF al copaje de base agua
dependiendo al tacto requerido

CERTIFICACIONES ECOLOGICAS

AMSASIL SMF cumple con las normativas

Ø ZDHC

A. MONTENEGRO Y CIA S.A.C.

**Calle Mariscal Caceres 169
San Miguel, Lima, Perú
Telf: (511) 633-2031 (511) 633-2032
(511) 633-2033
ventas@montesac.com**

Datos respecto a la seguridad: consultar la hoja de seguridad.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto y la hoja técnica como compromiso de mejora continua.

Para mayor información y asistencia técnica, por favor pónganse en contacto con nuestro departamento de técnica aplicada y nuestros representantes de ventas.

Nuestra asistencia técnica al cliente, que se realiza tanto por teléfono como personalmente, se efectúa a conciencia y de buena fé, incluso mediante pruebas en la práctica y en nuestros laboratorios. De todas maneras no asumimos compromiso alguno, ni siquiera en lo referente a posibles derechos de protección de terceros. Este servicio no exime al usuario de examinar él mismo nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines deseados. Dado que la utilización, la aplicación y los tratamientos realizados con nuestros productos se llevan a cabo fuera de nuestras posibilidades de control, el usuario asume toda la responsabilidad.